

Especificaciones de Calidad Genéricas  
Caucho o Hule Natural Técnicamente Especificado

Tipo	SGR-10	SGR-20	SGR-10CV60	SKIM BLOCK
------	--------	--------	------------	------------

Límites Especificados										
No.	Análisis	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Norma Internacional de Referencia
1.	Plasticidad Inicial (Po), UW	30	---	30	---	---	---	---	---	ISO 2007
2.	Índice de Retención de Plasticidad (PRI), %	50	---	40	---	50.0	---	---	---	ISO 2930
3.	Material Volátil, %	---	0.8	---	0.8	---	0.8	---	0.8	ISO 248
4.	Contenido de Cenizas, %	---	0.75	---	1.0	---	0.75	---	1.0	ISO 247
5.	Contenido de Suciedad, %	---	0.10	---	0.20	---	0.10	---	0.10	ISO 249
6.	Contenido de Nitrógeno, %	---	0.6	---	0.6	---	0.6	---	0.6	ISO 1656
7.	Viscosidad Mooney ML 1+4 @100°C, UM	---	---	---	---	50	70	---	---	ISO 289-1

Los límites específicos pueden ser diferentes, de acuerdo a las necesidades de proceso de nuestros apreciables clientes.