



México Bosque de Alisos 47B Of. A1-01, Bosques de las Lomas, 05120 México, D.F. Tel. (55) 91777440 Fax (55) 91777441
Cuautitlán Izcalli Carretera Tepetzotlán-La Aurora Km. 1 Nave 5, Cuautitlán Izcalli, 54715 Estado de México Tel. (55) 26208830 Fax (55) 26208831
Ramos Arizpe Industria Siderúrgica No. 2017 Parque Industrial Saltillo Ramos Arizpe Coahuila 25900 México Tel. (844) 4902245 Fax (844) 4902248
Altamira Prolongación Golf de México Km. 4+9.51, Recinto Fiscal Portuario, Altamira, Tamaulipas 08960 México. Tel. (833) 2601169 Fax (833) 2601168

CARBON ACTIVADO GCN 612G (NORIT)

DESCRIPCIÓN: Es un carbón activado a base de cascara de coco.

USOS: Es un carbón especialmente seleccionado para su uso en sistemas de recuperación de oro.

ANÁLISIS QUÍMICO

Composición	Especificación
Contenido de Cenizas (% , Max)	2%
Índice de Abrasión	<10mg/min.
Valor K	40 g/k
Humedad al empacar (% , Máx)	5 Max.
Actividad CTC g/100g)	55 Min.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Parámetro	Especificación
Dureza (% , mín.)	98 Min.
Densidad Aparente	500 Kg/m ³
Contenido de plaquetas, %	2%

GRANULOMETRIAS DISPONIBLES:

>3.35mm	2 mass%
2.36-3.35mm	50-70 mass%
1.7-2.36mm	20-40 mass%
<1.70mm	3 mass%

EMPAQUE: BIG BAGS 1TM